1386

CMA
250002348281

ilac-MRA

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检 测 报 告

Test Report

报 告 编 号：WT20261386
Report Number

样 品 名 称：汽车玻璃用功能膜
Name of Sample

委 托 单 位：中材技术服务（北京）有限公司
Client

检 测 类 别：委 托 检 测
Test Category

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.
国家玻璃质量检验检测中心
National Glass Quality Inspection and Testing Center

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.
国检集团 国家玻璃质量检验检测中心
National Glass Quality Inspection and Testing Center

报告编号：WT20261386

检 测 报 告

样品名称	汽车玻璃用功能膜	商　　标	雅龙
委托单位	中材技术服务（北京）有限公司	联系方式	17611239601
委托单位地址	北京市朝阳区望京北路 16 号 2 层	检测类别	委托检测
生产单位	/	等级/类别	/
协议书编号	20261265	生产日期/批号	/
判定依据	/	到样日期	2026 年 08 月 18 日
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段 91 号	检测项目	紫外线透射比、可见光透射比等三项
样品描述	规格数量：白玻 50mm×50mm×5mm　1 块 玻璃+膜 50mm×50mm×（5mm 白玻+膜）　1 块 厚度/结构：2.0mil 型号/颜色：XM-20 样品状态：满足检测要求		
检测结论	经检测，该样品所检项目测试结果见结果页。（以下空白）		
备　注	/		

（检验检测专用章）
签发日期：2026 年 09 月 04 日

编制：　　审核：　　批准：

报告编号：WT20261386

检 测 报 告 结 果 页

样品名称	汽车玻璃用功能膜		样品编号	BM2026-318	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
紫外线透射比	GB/T 2680-2021 5.11	3	0.41%	/	/
可见光透射比	GB/T 2680-2021 5.1	3~4	21.93%	/	/
太阳能总阻隔率	GB/T 2680-2021 5.7	3	64.33%	/	/

备注：可见光透射比=5mm 贴膜玻璃可见光透射比/5mm 白玻可见光透射比
太阳能总阻隔率=1-太阳能总透射比

此处空白

主检：刘静静　　校核：李飞

检测日期：2026 年 08 月 24 日至 2026 年 08 月 25 日

报告编号：WT20261386

主要使用仪器设备清单

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	高性能 Lambda 光谱仪	QCTC-A-340
2	红外测试仪	QCTC-A-003

国玻质检

本机构联系方式
Contact information

通讯地址（Address）：中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code)：066004

电　　话（Tel）：0335-5998937　　5911501

传　　真（Fax）：0335-8051865

网　　址（Web）：http://www.jctc.cn

电子邮箱（E-mail）：gbzjzx @163.com

投诉电话（complaint tel）：0335-5911503

官网