1457

CMA
250002348281

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检 测 报 告

Test Report

报 告 编 号：WT20261457
Report Number

样 品 名 称：汽车玻璃用功能膜
Name of Sample

委 托 单 位：中材技术服务（北京）有限公司
Client

检 测 类 别：委 托 检 测
Test Category

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.
国家玻璃质量检验检测中心
National Glass Quality Inspection and Testing Center

报告编号：WT20261457

检 测 报 告

样品名称	汽车玻璃用功能膜	商　　标	雅龙
委托单位	中材技术服务（北京）有限公司	联系方式	17611239601
委托单位地址	北京市朝阳区望京北路 16 号 2 层	检测类别	委托检测
生产单位	/	等级/类别	/
协议书编号	20261266	生产日期/批号	/
判定依据	GA/T 744-2013	到样日期	2026 年 08 月 18 日
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段 91 号	检测项目	耐辐照性
样品描述	规格数量：玻璃+膜 50mm×50mm×（3mm 白玻+膜）　1 块 白玻 50mm×50mm×3mm　1 块 厚度/结构：2.0mil 型号/颜色：XM-35　侧挡膜 样品状态：满足检测要求		
检测结论	经检测，该样品所检项目符合 GA/T 744-2013《汽车车窗玻璃遮阳膜》标准中的技术要求。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 09 月 22 日		
备　注	/		

编制：　　审核：　　批准：

报告编号：WT20261457

检 测 报 告 结 果 页

样品名称	汽车玻璃用功能膜		样品编号	BM2026-319	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
耐辐照性	GA/T 744-2013 5.12	1~2	试验后，遮阳膜未产生变色、气泡、浑浊、裂纹、脱胶和其他显著缺陷；试验前和试验后的可见光透射比变化率-0.60%、太阳光透射比变化率-0.85%、紫外线透射比变化率-0.02%	GA/T 744-2013 4.14	合格

备注： /

此处空白

主检：刘群群　　校核：李飞

检测日期：2026 年 08 月 24 日至 2026 年 09 月 20 日

报告编号：WT20261457

主要使用仪器设备清单

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	高性能 Lambda 光谱仪	QCTC-A-340
2	辐照计	QCTC-A-349
3	氙灯耐气候试验箱	QCTC-A-378

国玻质检

本机构联系方式
Contact information

通讯地址（Address）：中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code)：066004

电　　话（Tel）：0335-5998937　　5911501

传　　真（Fax）：0335-8051865

网　　址（Web）：http://www.jctc.cn

电子邮箱（E-mail）：gbzjzx @163.com

投诉电话（complaint tel）：0335-5911503

官网